



SOLVENT BAZLI

## Ürünün Pazara Sunumu

Ambalaj 0.75 L, 2.5 L

Renk Siyah ve beyaz

## Kullanım Alanları

Alçı macun, alçıpan, sıva, beton, gaz beton, tuğla, kağıt kaplama, demir konstrüksiyonlar, ahşap vb. her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır.

## Özellikleri

Yüksek kaliteli iç ve dışta, beton, ahşap, metal, alçı, sıva vb. yapı malzemelerinde uygun macun ve astarlardan sonra kullanılabilen, üstün kapama, yüksek yapışma, iyi yayılma özelliğinde, soft, elastik, silinebilen, dekoratif ve koruyucu son kat boyadır.

## Ürünün Teknik Özellikleri

Görünüm	Mat, düz son kat boya
Kimyasal yapısı	Uzun yağlı alkid reçinesi
Kaplama gücü (teorik)	20 m <sup>2</sup> /lt (28±5 mikronda)
Kuruma süresi	Tam kuruma süresi; max. 48 saat
Katlar arası bekleme süresi	24 saattir.
Önerilen uygulama katı	2 kat
Kalıcı madde (ağırlıkça)	% 77- 83,5
Parlaklık (60°)	Max. 10
Viskozite	85-95 KU/25°C
Parlama Noktası	Min. 38°C
İncelticisi	Tiner Sentetik

Standart  TS 39'a sahiptir

## Yüzey Hazırlama

### Yeni boyanacak yüzeyler

**Metal Yüzeyler:** Macun SN veya metal macunları ile bozukluklar giderilir. Yüzey zımparalanır. 1 kat Enamel Antipas kullanılır. Daha doygun ve korumalı film istenirse Enamel Antipas uygulamasından 24 saat sonra Enamel Sentetik Astar 1 kat uygulanabilir. Antipas ve astar uygulamasından 24 saat sonra yüzey Pastel Mat uygulamaya hazırdır.

**Ahşap Yüzeyler:** Daha iyi bir koruma sağlamak için ilk kez boyanacak ham ahşap yüzeylerde 1 kat Cuprinol Woodart Classic Ahşap Koruyucu tavsiye edilir. Ahşaptaki yüzey bozuklukları Macun SN ile giderilmelidir. Macun zımparalandıktan sonra tüm yüzeye 1 kat Enamel Sentetik Astar kullanılabilir. Astandan 24 saat sonra yüzey Pastel Mat uygulamaya hazırdır.

**Duvar Yüzeyler:** Yüzey bozuklukları uygun macunlarla giderilmelidir. Ayrıca düzgün, dayanıklı bir yüzey elde etmek için tüm yüzey ince 1 kat macunlanabilir. Macun zımparalandıktan sonra tüm yüzeye Enamel Sentetik Astar 1 kat halinde uygulanır. Uygulamadan 24 saat sonra yüzey, Pastel Mat Boya uygulamaya hazırdır.

**Eski boyalı yüzeyler** Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalı, gevşek serbest boya tabakası kazınmalıdır. Yüzey cinsine uygun macun ile kazınan yerlerdeki seviye farklılıkları giderilmelidir. Daha sonra yapılacak işlemler yeni boyanacak yüzeylerdeki gibidir.

## Uygulama

**Önerilen uygulama araçları** Rulo ve fırça. Arzu edilirse pistole uygulaması da yapılabilir.

**İnceltme oranı** 5 kısım Pastel Mat Boya, 1 kısım Tiner Sentetik ile %20 oranında inceltilir.

Fazla inceltmelerde akma ve kapama problemleri yaşanabilir.

**Önerilen Astarlar** Enamel Antipas, Cuprinol Woodart Classic Ahşap Koruyucu, Macun SN, Enamel Sentetik Astar.

**Uygulama** Verilen inceltme oranlarına göre inceltilen Pastel Mat Boya homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) kuru ve temiz yüzeylere önerilen uygulama araçlarından birisi ile 2 kat halinde uygulanır. Uygulama sırasında rulonun tek yönlü hareket etmesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde renk tonu dalgalanmaları yaşanabilir. 2. kat uygulama 24 saat sonra 1. katın uygulaması gibi yapılmalıdır. Problemlü yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir.

## Uygulamada dikkat edilecek hususlar

- Kullanmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yüzey problemleri yaşanabilir.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır.

## Uygulama araçlarının temizliği

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra Tiner Sentetik ile temizlenmelidir.

## Depolama koşulları

Direkt güneş ışığı almayan, 0°C'nin altında, 35°C'nin üstünde olmayan, korunmalı ortamlarda.

## Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler

Ürün kurşun, ağır metaller ve kromatları içermemektedir. Üründe kullanılan hammaddeler Avrupa Birliği direktiflerine paralel hazırlanıp güncellenen ve çevre ve insan sağlığını öncelikli gözetilen Akzo Nobel Product Stewardship Vizyonlarına göre seçilmiştir. Türkiye'de kullanım kısıtlaması olmamasına rağmen; Avrupa Birliği'nde insan ve çevre sağlığı açısından sakıncaları sebebiyle kullanımına kısıtlama getirilmiş pek çok hammadde ürünlerimizde kullanılmamaktadır.

## Diğer Uyarılar

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koryucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu bulunabilir.

## Uyarılar

Xn: Zararlı

## Güvenlik uyarıları

- S2** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9** Kabi sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
- S16** Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.
- S23** Buharını solumayın.
- S24/25** Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
- S28** Cilt ile temasında derhal bol suyla iyice yıkayın.
- S29** Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39** Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabi veya etiketi gösterin.
- S51** Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

## Uyarılar

## Tehlike uyarıları

- R10** Alevlenir.
- R66** Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
- R67** Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.